



Impression régulatrice pigmentée, aux copolymères

Extérieur

acryliques en phase aqueuse

Intérieur

Destination

- Régulateur de fonds bruts ou revêtus
- Sous-couche opacifiante
- Travaux neufs ou rénovation

Propriétés

- Fixe, isole, régule l'absorption des fonds
- Microporeux
- Séchage rapide
- Insaponifiable
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase aqueuse

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Masse volumique	1,48 kg/l
Extrait sec	En volume : 39% En poids: 59%
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Semi-poché.
Brillant spéculaire	<3 sous 60°, mat.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	7 à 9 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière : 30 min Sec : 1 h Recouvrable : 4 h
Teintes	Blanc
Conditionnement	5L et 15L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Elastofix Pigmentée

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau : favorisent l'accrochage Pistolet pneumatique et airless
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 Etat et qualité conformes aux DTU 59.1, 59.2 et 42.1 <ul style="list-style-type: none">• Supports à base de liants hydrauliques, non friables• Supports revêtus par RSE, revêtement d'imperméabilité ou RPE, adhérents• Glasal• Autres supports, nous consulter
Incompatibilités connues :	<ul style="list-style-type: none">• Fonds pulvérulents, farinants et poudreux• Métaux
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : Décontamination éventuelle du support avec TOLLENS ANTI-MOUSSE

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Impression	1 couche d'ELASTOFIX PIGMENTE
Finition	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité en phase aqueuse

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.
----------------------------	---

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



LAFARGE-PEINTURES S.A.S. au capital de 18.710.919 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>