

Velafix



Régulateur et additif en phase aqueuse pour revêtements à base de chaux

Destination	<ul style="list-style-type: none"> Régulateur de fonds pour les supports minéraux et à base de Mortiers Plâtre chaux bruts en extérieurs. Diluant pour Vixalit en patine. Elément d'un système ITE Toll-O-Therm.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Régularise l'absorption des subjectiles. Apporte la résistance aux patines de chaux diluée. Grande perméabilité à la vapeur d'eau. Insaponifiable. Confort d'application du badigeon VIXALIT.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	<ul style="list-style-type: none"> Liquide blanc laiteux
Masse volumique	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 kg/l
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> En volume : 15 %
COV	<ul style="list-style-type: none"> Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30g/L (2010). Ce produit contient max 30g/l.
Point éclair	<ul style="list-style-type: none"> Sans objet
Aspect du film	<ul style="list-style-type: none"> Mat
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> 5 à 7 m²/l en impression selon porosité et relief. 10 à 12 m²/l en patine additivé de 3 à 5% de VIXALIT et d'eau.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> Sec: 4 heures. Recouvrable: 6 à 8 heures.
Teintes	<ul style="list-style-type: none"> Incolore
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> 5L et 25L
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> 24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.



Conseils de mise en œuvre

Dilution	En impression ou primaire: Diluer entre 5 et 50 % d'eau. Toutefois, il sera toujours nécessaire de vérifier que le fond reste suffisamment absorbant à l'eau.
Préparation du produit	Mélanger avant d'utiliser.
Matériel d'application	Brosse, rouleau texturé, éponge naturelle.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1. Tous doivent absorber l'eau.
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> • Supports minéraux et base de Mortiers plâtres chaux bruts.
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> • En intérieur, anciennes peintures minérales solides compatibles et homogènes en absorption. • Autres supports, nous consulter.
Incompatibilités connues:	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture au silicate de sodium. • Subjectiles hydrofugés. • Peintures organiques. • Plaques de plâtre.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : <ul style="list-style-type: none"> • Décontamination éventuelle du support avec ANTI-MOUSSE de CS.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Extérieurs (tels que définis ci-dessus)	Intérieurs (tels que définis ci-dessus)
Impression ou fixateur	VELAFIX dilué de 30 à 50 % d'eau	VELAFIX dilué de 5 % d'eau, sans bloquer les fonds
	(ou plus si nécessaire tout en ayant soin de maintenir une absorption à l'eau des subjectiles. Peut aller jusqu'à 100%)	
Finition	Revêtement à la chaux	

Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter notre fiche de données de sécurité.
----------------------------	---

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

