



# CROMOLOGY, Le Testeur



**Peinture de finition veloutée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.**

**Classification :** Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

## DESTINATION

- Touches de couleurs permettant un choix de teintes en intérieur.
- Malgré tout le soin apporté à la formulation de ce testeur, la teinte finale pourra très légèrement varier en fonction de la finition choisie, de l'état du support.

## PROPRIÉTÉS

- Finition soignée : aspect fin et tension de film proche d'une laque
- Polyvalence d'usage : supports et destination
- Confort d'application : excellente glisse
- Durabilité du film grâce à sa richesse en résines
- Facile d'entretien : Lessivable
- Aspect velours esthétique
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting



## CARACTÉRISTIQUES

**Masse volumique** 1,37 kg/L.

**Extrait sec**

- En poids : 53%.
- En volume : 38%

**COV** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.

**Résistance abrasion humide** Classe 1 (selon norme NF EN 13300).  
(Norme ISO 11998)

**Brillant spéculaire** 10 - 15 sous 60°, satiné doux.

**Rendement** 11 à 15 m<sup>2</sup>/L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application  
(Selon norme NF T 30-073)

**Temps de séchage** Sec : 3 heures  
(à 20°C et 65% H.R.) Recouvrable : 10 heures

**Conditionnement** 100 ML

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Produit non classé dangereux
- Consulter la fiche de données de sécurité.

**CROMOLOGY**

## CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application**
- Brosse spéciale acrylique
  - Rouleau patte de lapin à poils courts

**Dilution** Prêt à l'emploi.

**Nettoyage des outils** Eau.

**Préparation** Brasser le produit avant sa mise en œuvre.

**Conditions d'application** Conformes au DTU 59.1.

**Supports** Etat et qualité conformes au DTU 59.1.

Supports non revêtus :

- Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté).
- Supports à base de liants hydrauliques.

Supports revêtus :

- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhésives
- Plâtre revêtu d'un fixateur solvanté
- Métaux (sur primaire adapté)
- Bois et dérivés de bois (sur primaire adapté), sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...).

Autres supports : nous consulter.

**Préparation des supports** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.

Supports non revêtus : Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression. Ponçage léger de l'impression.

Supports revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

- Système d'application**
- Appliquer directement en 2 couches sur un support préparé ou sur un carton blanc puis le placer sur le support pour juger de l'effet aux différentes heures de la journée.
  - Ce produit est destiné à tester des couleurs et ne peut en aucun cas être utilisé comme finition.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**CROMOLOGY**

CROMOLOGY S.A.S.U. au capital de 244 465 930,00 €  
71, Boulevard du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80  
RCS Nanterre B 434 266 722  
[www.tollens.com](http://www.tollens.com)  
[www.zolpan.com](http://www.zolpan.com)