



Le Testeur TOLLENS



Peinture de finition veloutée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.

Classification : Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

DESTINATION

- Touches de couleurs permettant un choix de teintes en intérieur.
- Malgré tout le soin apporté à la formulation de ce testeur, la teinte finale pourra très légèrement varier en fonction de la finition choisie, de l'état du support.

PROPRIÉTÉS

- Finition soignée : aspect fin et tension de film proche d'une laque
- Polyvalence d'usage : supports et destination
- Confort d'application : excellente glisse
- Durabilité du film grâce à sa richesse en résines
- Facile d'entretien : Lessivable
- Aspect velours esthétique
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting



CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,37 kg/L.

Extrait sec

- En poids : 53%.
- En volume : 38%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.

Résistance abrasion humide Classe 1 (selon norme NF EN 13300).
(Norme ISO 11998)

Brillant spéculaire 10 - 15 sous 60°, satiné doux.

Rendement 11 à 15 m²/L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Sec : 3 heures
(à 20°C et 65% H.R.) Recouvrable : 10 heures

Conditionnement 100 ML

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Produit non classé dangereux
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application**
- Brosse spéciale acrylique
 - Rouleau patte de lapin à poils courts

Dilution Prêt à l'emploi.

Nettoyage des outils Eau.

Préparation Brasser le produit avant sa mise en œuvre.

Conditions d'application Conformes au DTU 59.1.

Supports Etat et qualité conformes au DTU 59.1.

Supports non revêtus :

- Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté).
- Supports à base de liants hydrauliques.

Supports revêtus :

- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhésives
- Plâtre revêtu d'un fixateur solvanté
- Métaux (sur primaire adapté)
- Bois et dérivés de bois (sur primaire adapté), sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...).

Autres supports : nous consulter.

Préparation des supports Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.

Supports non revêtus : Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression. Ponçage léger de l'impression.

Supports revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

- Système d'application**
- Appliquer directement en 2 couches sur un support préparé ou sur un carton blanc puis le placer sur le support pour juger de l'effet aux différentes heures de la journée.
 - Ce produit est destiné à tester des couleurs et ne peut en aucun cas être utilisé comme finition.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

CROMOLOGY

CROMOLOGY S.A.S.U. au capital de 244 465 930,00 €
71, Boulevard du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 434 266 722
www.tollens.com
www.zolpan.com