

Hydrofuge Incolore

FICHE TECHNIQUE
Juillet 2015
Annule et remplace toute fiche antérieure



Préparation incolore aux résines polysiloxanes

Extérieur

en phase solvant.

Destination	<ul style="list-style-type: none">• Hydrofugation de surface des matériaux de façades non peints• Polyvalent pour l'imprégnation des supports en béton, enduits ciment décoratif, briques et pierres
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Efficace contre la pénétration de l'eau de ruissellement en provoquant un effet perlant• Conserve l'aspect initial du support• Protection contre les dépôts de salissure• Efficacité durable• Possibilité de recouvrir ultérieurement le support de peinture sans décapage (moyennant test d'efficacité)
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 10c Conforme à la norme P 84-403: Classe D1

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide incolore
Masse volumique	0,79 kg/l
Point éclair	38°C
Aspect du film	Produit non filmogène, conserve l'aspect du support.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	2 à 8 m ² /l, fonction de la nature et de l'absorption des fonds (essai recommandé)
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Recouvrable : 24 h Mise en service: efficace 5 à 6h après son application.
Teintes	Incolore.
Conditionnement	5 L et 20 L
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri des fortes chaleurs

Hydrofuge Incolore

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi.
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau anti-goutte, pulvérisateur.
Nettoyage des outils	White Spirit
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 <ul style="list-style-type: none">• Supports absorbants à base de liants hydrauliques et toute maçonnerie non peints Ne pas appliquer sur béton, enduit et crépis frais : une période de séchage d'au moins 28 jours est nécessaire <ul style="list-style-type: none">• Autres supports, nous consulter
Incompatibilités connues :	<ul style="list-style-type: none">• Plâtres et matériaux à base de plâtre, joints notamment• Peintures et revêtements organiques, ITE, RPE• Bois• Métaux• Ne constitue pas un anti-graffiti• Ne traite pas les efflorescences• N'est pas destiné aux traitements des sols
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : Décontamination éventuel du support avec FACADE NET.
Application du produit	Application d'1 ou 2 couches d' HYDROFUGE INCOLORE en fonction de la porosité du support, en partant du bas des ouvrages, jusqu'à saturation du support
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none">• L'hydrofugation n'est pas optimum en présence de faïençage infiltrant, fissuration du support, ou joints de maçonnerie en mauvais état• S'assurer de la compatibilité avec les mortiers de réparation Un essai de convenance sera réalisé préalablement
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité Inflammable Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.