



# VERNIS POUR SEL

**EXTERIEUR**

**Vernis souple à base d'élastomère polyuréthane mono composant en phase solvant**

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forme un film transparent souple</li> <li>• Produit mono composant prêt à l'emploi</li> <li>• Souplesse permanente du revêtement</li> <li>• Extérieur</li> <li>• S'utilise en finition sur les revêtements d'étanchéité circulables Cromology Services</li> </ul>
<b>Subjectiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports et préparations conformes au DTU 59.1</li> <li>• Revêtements d'étanchéité circulaire Cromology Services</li> </ul>
<b>Incompatibilités</b> ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C, supérieure à 30°C et HR à 65 %.</li> </ul>
<b>Classification</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AFNOR Famille 1 – classe 6a.</li> </ul>
<b>Mise en œuvre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agiter avant emploi. S'utilise à la brosse ou au rouleau en 2 couches croisées régulières.</li> <li>• Pour une bonne transparence du revêtement, éliminer les éventuelles bulles d'air occluses dans le film humide à la brosse souple plate</li> <li>• Conditions d'application du DTU 59.1.</li> </ul>
<b>Composants</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liant : élastomère polyuréthane mono composant.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi</li> </ul>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 m<sup>2</sup>/Litre/couche</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluant polyuréthane</li> </ul>
<b>Séchage</b> à 20 °C et 65 % H.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec au toucher : 8 h.</li> <li>• Recouvrable (entre 2 couches) : 6h minimum à 72h maximum.</li> </ul>

## Caractéristiques

<b>Densité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.02 Kg/L</li> </ul>
<b>Extrait sec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 % en poids, 61 % en volume</li> </ul>
<b>Viscosité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 P</li> </ul>
<b>Point éclair</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supérieur à 21°C</li> </ul>
<b>Teinte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Translucide</li> </ul>
<b>Aspect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satiné</li> </ul>
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mois en bidons fermés d'origine</li> <li>• Utiliser sous 24h les conditionnements ouverts</li> </ul>
<b>Hygiène et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inflammable</li> <li>• Consulter la fiche de sécurité</li> </ul>

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.