



CASSIOPÉE

MAT VELOUTÉ

Peinture décorative moirée à effet irisé en phase aqueuse

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2



DESTINATION

- Intérieur, pièces sèches
- Protection et décoration des murs et plafonds
- Travaux neufs et rénovation.

PROPRIÉTÉS

- Aspect moiré aux reflets irisés
- Bon rendement
- Facilité d'emploi, séchage rapide.
- Large gamme de teintes vives



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,02 kg/L.

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/I) : 200g/l (2010).
Ce produit contient max. 199g/l de COV.

Présentation Peinture onctueuse.

Aspect du film Mat velouté irisé

Brillant spéculaire < 10 sous 60°

Rendement 8 à 10 m²/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Sec au toucher : 6 heures
(à 20°C et 65% H.R.) Recouvrable : 12 heures.

Conditionnement 1L

TEINTES

Bases Or et Argent
Nuancier Tollens Déco
de 9 teintes

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application** • Rouleau mousse floquée et Taloche Cristal (support lisse), Spalter.
- Dilution** • Prêt à l'emploi.
- Nettoyage des outils** Eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
- Préparation** Brasser avant sa mise en œuvre jusqu'à homogénéisation du produit.
- Conditions d'application** Conformes au DTU 59.1.
- Supports** Etat et qualité conformes au DTU 59.1, lisses, donnant lieu à des effets différents.
- Supports non revêtus :
- Dérivés de plâtre non hydrofugés.
 - Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie.
- Supports revêtus :
- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composants.
 - Autres supports, nous consulter
- Préparation des supports** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.
Supports revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.
- Conseils d'application** Préparation des supports, condition d'application et mise en œuvre conformes au DTU 59.1. En deux couches sur support régulé, puis imprimé en Tol Prim O ou Cross en fausse teinte du Nuancier Tollens Déco.
- Mise en Œuvre sur support parfaitement plan (Etat A selon le DTU 59.1) :**
- Appliquer CASSIOPÉE au rouleau mousse floquée en croisant bien, puis lisser immédiatement après au spalter par gestes courts et en tous sens, mètre carré par mètre carré. Laisser sécher 12 heures environ (sec à cœur). Un premier moirage apparaît, pouvant laisser apparaître quelques manques.
 - Recouvrir la deuxième passe, toujours au rouleau mousse floquée et lisser immédiatement après à la taloche crystal par gestes courts et en tous sens, en progressant en dents de scie afin de limiter les reprises. Nettoyer et essuyer très régulièrement la taloche.
- Mise en œuvre sur support structuré ou poché :**
- Appliquer CASSIOPÉE sur le support sous-couché en Tol Prim O ou Cross en fausse teinte, au spalter en suivant des gestes courts et croisés en tous sens, en prenant soin de ne pas faire de surcharges. Aller du sec vers le frais, en progressant en dents de scie afin de limiter les reprises. Laisser sécher 12 heures. Recouvrir d'une deuxième passe en suivant la même méthode et en prenant soin de ne pas poser les dépôts de brosses aux mêmes endroits que ceux de la première passe.
- Naturellement, l'effet est légèrement différent en fonction de l'outil utilisé et de la structure du support.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché. Les supports devront être propres, secs, sains et cohésifs.

Supports	Supports compatibles imprimés et régulés
Sous-couche	1 couche de Tol Prim O ou Cross en fausse teinte (voir Nuancier Tollens Déco)
Finition	2 couches de CASSIOPÉE

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Produit non classé dangereux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex
 Tél : 01.41.27.62.00
 RCS Nanterre B 592 028 294
 tollens.com



TOLLENS
 Créateur de peinture depuis 1748