



# COULEURS FACADE

## D2 Mat



Peinture décorative pour façade, en phase aqueuse pour la protection et décoration des façades.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille I – **Classe 7a2.**  
Conforme à la norme NFT 34-722 : **Classe D2**  
Selon EN 1062-1 : **E3 V2 W3 A0**

## DESTINATION

- Protection et décoration des façades : Classe D2
- Travaux neufs et rénovation

## PROPRIÉTÉS

- Mat profond (BS <3 à 60°).
- Faibles reprises
- Très garnissant
- Bonne glisse

## CARACTÉRISTIQUES

**Masse volumique** 1,37 kg/L.

**Extrait sec à + ou- 2%** En poids : 63%.  
En volume : 51%

**COV** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.

**Point éclair** Sans objet.

**Présentation** Pâte onctueuse.

**Aspect du film** Poché

**Brillant spéculaire** < 3 sous 60°, mat profond.

**Rendement** De 6 à 8 m<sup>2</sup>/l par couche selon le système retenu, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.  
(Selon norme NF T 30-073)

**Temps de séchage** Sec : 30 Minutes  
(à 20°C et 65% H.R.) Recouvrable : 6 heures  
(Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.)

**Conditionnement** 1L : Disponible en Blanc, MA & TA

### TEINTES

Blanc et Teintes du nuancier TOTEM FAÇADE et OPEN COLORS réalisables à partir du blanc calibré et de la base Ma et TA.



(Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y < 35) ne sont pas admises en façade exposée. Nous consulter)

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Consulter la fiche de données de sécurité.



**TOLLENS**  
Créateur de peinture depuis 1748

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE	
<b>Matériel d'application</b>	Brosse ou Rouleau (de 14 à 20 mm, méché ou texturé).
<b>Dilution</b>	Brosse, rouleau : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1ère couche : 5 % en volume à l'eau selon absorption des fonds.</li> <li>➤ 2ème couche : Prêt à l'emploi.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau.
<b>Préparation</b>	Brasser le produit avant sa mise en œuvre.
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1.
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat et qualité conformes au DTU 59.1</li> </ul>
<b>Supports non revêtus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 (mortiers de liants hydrauliques).</li> <li>• Béton banché conforme au DTU 23.1 (parements soignés), béton préfabriqué lourd ou léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau).</li> <li>• Briques.</li> </ul>
<b>Supports revêtus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures films minces (acryliques, minérales, Pliolite) adhérentes.</li> <li>• Autres supports, nous consulter.</li> </ul>
<b>Incompatibilités connues</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Béton cellulaire ou parpaing en bloc non enduit.</li> <li>• Mastics en direct (risque de migration et de décoloration).</li> <li>• Mortiers Plâtre - Chaux (voir tableau ci-dessous).</li> <li>• Sur support à fort relief, prévoir un produit de rénovation Façade classé D3</li> </ul>
<b>Préparation des supports</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET CS.</li> </ul>
<b>Précautions d'emploi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les teintes soutenues (dans la limite tolérée), nous conseillons fortement l'utilisation d'un fixateur (Tol-Fix ou Elastofix Pigmenté). Pour les teintes soutenues ou à fort contraste système à 2 couches de ce produit minimum.</li> <li>• Sur enduit hydraulique ou mixte récent et/ou soumis à humidité fréquente (on n'applique pas sur supports humides), la couche de primaire est imposée, suivie de 2 couches de produit.</li> </ul>

## SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

APPLICATION EN DECORATION D2 : supports lisses			
	Supports bruts ou revêtus par finition organique, en bon état, non farinants & homogènes	Supports revêtus par finition organique, en bon état, hétérogènes, brut en bon état	Supports bruts hydrophobes ou glacés/fermés, Mortiers Plâtre Chaux, ou supports hydrauliques poreux, pulvérulents (selon FT)
Après travaux préparatoires prévus selon les exigences réglementaires (DTU, normes & CPT)			
Impression ou fixateur	<b>COULEURS FACADE</b> 1 couche diluée à 5% à environ 200 g/m²	<b>ELASTOFIX PIGMENTE</b> 150 à 250 g/m² (si farinage, brossage impératif)	<b>TOL-FIX ou TOL FACADE PLIOLITE Pastel</b> <b>TOL-FIXATEUR GCPV (voir FT)</b> 150 à 250 g/m²
Finition	<b>COULEURS FACADE : 1 à 2 couches à environ 200 g/m²</b>		

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de  
**CROMOLOGY**

**CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €**  
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex – Tél : 01.41.27.63.80  
RCS Nanterre B 592 028 294  
[www.tollens.com](http://www.tollens.com)



**TOLLENS**  
Créateur de peinture depuis 1748