

Collection Métal

Base Alu à teinter

FICHE TECHNIQUE
Juillet 2015
Annule et remplace toute fiche antérieure



Peinture décorative métallisée en phase aqueuse.

Intérieur

Destination

- Décoration intérieure des murs de tous types de locaux (bureaux, habitations, hôtels, lieux publics)
- Intérieur, pièces sèches ou humides hors projections
- Travaux neufs et rénovations

Propriétés

- Produit en phase aqueuse
- Facile à appliquer, au rouleau, finitions à la taloche cristal
- Effets matières nuancés
- Bonne lavabilité

Classification AFNOR NF 36-005 : famille I - Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot Liquide onctueux

Masse volumique 1,07 Kg/L

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 29 g/l COV

Aspect du film Tendu

Brillant spéculaire 52 sous 60°, satiné.

Rendement 8m²/L les 2 couches (Rouleau Polyamide Texturé 10mm + Taloche Cristal)
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)

- Sec au toucher : 30 minutes
- Recouvrable : +/- 8 heures (selon température et hygrométrie)
- Sec à cœur : 72 heures

Teintes 10 teintes à partir de la base aluminium

Conditionnement 1L

Conservation 12 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TOLLENS

Collection Métal

Base Alu à teinter

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Rouleau Microstar 10
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1 L'effet de Collection METAL dépend de la main du metteur en œuvre. Il est important de veiller à ce point en cas d'application à plusieurs. Attention également aux rechapis réalisés avec une brosse à rechapir qui peut nuancer l'effet. Prendre soin de lisser rapidement avec la Taloche Cristal.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1, dûment imprimés pour réguler l'absorption. <ul style="list-style-type: none">• Enduits de plâtre• Plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduites et imprimées.• Bois & Dérivés de bois : au spalter seulement, donnant lieu à un effet visuel différent.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports non revêtus:	<ul style="list-style-type: none">• Dégraissage des bois et dérivés si nécessaire avant impression. Ponçage léger de l'impression
Supports revêtus:	<ul style="list-style-type: none">• Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none">• 1ère couche : Application en tous sens, de façon irrégulière à l'aide d'un rouleau Microstar 10 en dents de scie, sur ½ m² environ, puis lissage à l'aide de la taloche cristal.• 2ème couche : Dépose à l'aide du même rouleau, puis lissage et ferrage à la taloche cristal une fois maté mais non séché. Prendre soin de ne pas générer de reprise par départ de rouleau au même endroit. Ne pas protéger par application d'un autre produit, faute de quoi le décor sera altéré.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Impression	2 couches de Base Décorative Tollens* Léger ponçage et époussetage
Finition	2 passes de Collection METAL

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux.
Consultez la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques indiquées dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 - Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>