


Idrotop Mat



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée uniquement à titre indicatif sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




Peinture de finition mate garnissante aux résines copolymères acryliques en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

| | |
|--------------------|---|
| Destination | <ul style="list-style-type: none"> • Intérieur, pièces sèches. • Protection et décoration des murs et plafonds. • Travaux neufs et rénovation. |
| Propriétés | <ul style="list-style-type: none"> • Très opacifiant, très garnissant • Excellente glisse • Limite largement le phénomène de reprise • Bon rendement • Séchage rapide |
| Labels | <ul style="list-style-type: none"> • Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à l'usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux: ➢ Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE. • Bénéficie du label allemand TÜV SÜD, qui garantit pour cette peinture en blanc : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Très faibles émissions de COV dans l'air intérieur dès 72 heures. ➢ Très faible teneur en COV <1 g/l. ➢ Issue d'un processus de fabrication contrôlé. |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Aspect en pot | Peinture onctueuse |
| Masse volumique | 1,45 Kg/L |
| Extrait sec | <ul style="list-style-type: none"> • En volume : 35% • En poids : 55% |
| COV |  <p>Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 1 g/l COV en blanc et teintes à partir du blanc. Maximum 5 g/l COV pour les autres teintes.</p> |
| Aspect du film | Poché léger, mat |
| Brillant spéculaire | < 1,5 sous 85°, très mat |
| Rendement (Selon norme NF T 30-073) | 9 à 11 m ² / L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application |
| Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.) | <ul style="list-style-type: none"> • Sec : 1 heure • Recouvrable : 4 heures |
| Résistance à l'abrasion humide (selon norme ISO 11998) | Classe 2 (selon norme NF EN 13300) |
| Teintes | Blanc et teintes du nuancier TOTEM réalisables à partir du blanc calibré (indiquées P _A sur le nuancier) et des bases Ma et Ta. |
| Conditionnement | 5L et 15L |
| Conservation | <ul style="list-style-type: none"> • 24 mois en emballage d'origine, non ouvert. • Conserver à l'abri des fortes chaleurs. |
| Recommandations particulières | <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. • Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. |

Idrotop Mat

Conseils de mise en œuvre


| | |
|---------------------------------|---|
| Matériel d'application | Brosse, rouleau texturé 14 ou spécial acrylique 13, pistolet |
| Nettoyage des outils | A l'eau |
| Dilution | <ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau : prêt à l'emploi Pistolet : diluer avec 5 à 10% d'eau selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé |
| Préparation du produit | Brasser avant sa mise en œuvre. |
| Conditions d'application | Conformes au DTU 59.1 |
| Supports | Etat et qualité conformes au DTU 59.1 |
| Non revêtus : | <ul style="list-style-type: none"> Dérivés à base de plâtres (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté) Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires |
| Revêtus : | <ul style="list-style-type: none"> Métaux (sur primaire adapté) Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes Autres supports : nous consulter |
| Préparation des supports | Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : |
| Supports revêtus: | Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage |

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

| Supports | Métaux | Plâtre ou dérivés (hydrophobes / pulvérulents) | Autres supports et fonds compatibles | |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| | | | Système traditionnel | Système Ecolabel TÜV SÜD <1g/L COV en Blanc |
| Impression ou primaire* | 1 couche de TOLL-METAUX ANTIROUILLE , TOL-PRIM A** ou TOL-PRIM P*** selon le métal | 1 couche de TOL-PRIM U ou d' ULTRA IMPRESS** dilués | 1 couche d' IDROTOP PRIM ou de TOL-PRIM IMPRESS | <ul style="list-style-type: none"> Supports homogènes en absorption : 1 couche d'IDROTOP MAT diluée à 7% Supports hétérogènes en absorption : 1 couche d'IDROTOP VELOURS SATINÉ diluée à 7% |
| Finition | 2 couches d'IDROTOP MAT | | | |

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes, **Impressions en phase solvant hors démarche HQE, ***Application recommandée en pièces sèches et ventilées (risques de remontées des sels colorés en pièces humides)

| | |
|---|---|
| Hygiène et sécurité | <ul style="list-style-type: none"> Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité. |
| Précautions d'emploi | Appliquer sur des supports secs. Eviter les surcharges de produit |
|  | Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement : <ul style="list-style-type: none"> Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5m² de surface en 2 couches. Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. |

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel