

TOLL-O-THERM 3CP+

(Colle poudre – ciment collage calage)







Colle en poudre à base de ciment et de liant organique.

Prête à gâcher après mélange avec de l'eau.

DESTINATION

Colle en poudre pour isolants. Destinée au collage et/ou calage des isolants dans le cadre des systèmes ITE Toll-O-Therm PSC, CC, CP, R et RP.



PROPRIÉTÉS

- Produit prêt à gâcher après ajout de 5,5 litres d'eau par sac de 25kg (Soit 22% en poids).
- Application mécanisable avec machine à projeter type CP30.

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique Sans objet

Point éclair Sans objet.

Aspect du sac Poudre fine

Rendement • (Selon norme NF I 30-073)

- Le rendement est dépendant du support et notamment du relief. Il peut aussi varier de manière importante avec le type d'isolant choisi.
- Rendements pour le collage des isolants :

	POLYSTYRENE	LAINE DE ROCHE
COLLAGE / CALAGE	2,6 à 3 kg/m²	3 à 3,5 kg/m²
	(produit poudre)	(produit poudre)

 ATTENTION: ce produit doit être utilisé uniquement dans le cadre d'applications de collage d'isolants et jamais pour la réalisation du corps d'enduit.

Temps de séchage Temps de prise : 4 heures.

(à 20°c et 65% H.R.)

Teintes Sans objet

Conditionnement 25 Kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation: 12 mois à l'abri de l'humidité dans un emballage d'origine non ouvert.
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Produit irritant Xi.





CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application •

- Application manuelle : platoir inox, lame à enduire ou truelle carrée.
- Application mécanisée: machine à projeter.

Nettoyage des outils A l'eau immédiatement après utilisation.

Préparation du produit •

- Ajouter à Toll-O-Therm 3CP+ 5,5 litres d'eau par sac de 25kg.
- Mélanger à vitesse lente jusqu'à bonne homogénéisation à l'aide d'un malaxeur électrique pendant 3 minutes environ.
- Temps de repos avant application: 3 minutes.
- Durée d'emploi du mélange (temps ouvert) : 30 minutes environ.

Dilution Sans objet.

Conditions d'application

Température des supports et température à l'application comprises entre + 5 et + 30°C. L'application se fera à une hygrométrie inférieure à 80%, à l'abri du rayonnement solaire direct et des vents violents.

Supports

Les supports doivent être propres, secs, sains et cohésifs.

Les supports admissibles sont :

- Béton banché conforme au DTU 23.1, béton ragréé, panneaux préfabriqués.
- Enduits hydrauliques traditionnels conformes au DTU 26.1.
- Anciens revêtements et peintures adhérents (cas d'une pose « fixée calée »).
- * Les spécifications de ces supports (planéité, cohésion...) doivent être conformes à nos cahiers techniques.

Incompatibilités connues

- Bois et dérivés
- Métaux

Préparation des supports

- Les supports de maçonnerie seront dans tous les cas conformes aux normes et DTU 59.1.
- Supports anciens revêtus:
 - Pose collée : décapage nécessaire.
 - Pose fixée (fixé calé ou fixé mécanique) : pas de décapage nécessaire.

Application •

L'application se fera par plots, boudins ou en plein en prenant soin d'ajuster la planimétrie à l'aide de la colle dans les limites admises pour la pose collée et fixée calée.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente









