

Peinture d'aspect mat profond isolante, sans tension,



en phase aqueuse.

Intérieur

- Destination**
- Protection et décoration des murs et plafonds.
 - Intérieur, pièces sèches.
 - Travaux neufs et rénovation.
 - Parfaitement adaptée pour la rénovation d'anciens fonds tachés.

- Propriétés**
- Bon pouvoir isolant des taches :
 - ⇒ Auréoles d'eau séchées, suie, nicotine, tanin
 - Idéale en rénovation de dégâts des eaux
 - Application directe
 - ⇒ Bon pouvoir adhérent
 - ⇒ Bonne opacité
 - Sans tension
 - Grande blancheur et absence de jaunissement
 - Durcissement rapide

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot Liquide onctueux

Masse volumique 1,38 kg/l

Extrait sec En poids : 55 %
En volume : 36%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.

Aspect du film Poché léger

Brillant spéculaire < 1,5 sous 85°, mat profond.

Rendement 9 à 11 m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
(Selon la norme NF T 30-073)

Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)
Sec : 3 heures
Recouvrable : 6 heures
Afin d'optimiser la neutralisation des taches, nous recommandons d'attendre 24h avant d'appliquer la 2^{ème} couche.

Teintes Blanc

Conditionnements 3L et 10L

Conservation 24 mois en emballage d'origine, non ouvert
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Tol-Mat Isole

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi ; dilution possible jusqu'à 10% d'eau Pistolet airless : Dilution à 5% en volume à l'eau
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau spécial acrylique Pistolet airless.
Nettoyage des outils	A l'eau Nettoyer très soigneusement les outils d'application avant et après usage TOL-MAT ISOLE étant incompatible avec d'autres produits
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat, qualité et travaux préparatoires conformes au DTU 59.1
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Plaques de plâtre cartonées• Enduits de peintre• Bois et dérivés de bois
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes• Supports souillés de nicotine, de suie ou de taches d'eau séchées• Autres supports, nous consulter
Incompatibilités connues :	<ul style="list-style-type: none">• Carreaux et plaques de plâtre hydrofugés• Bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...)• Badigeons• Métaux ferreux non revêtus
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports non revêtus:	Dégraissage et nettoyage des fonds.
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Murs et plafonds
Finition	2 couches de TOL-MAT ISOLE

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none">• TOL-MAT ISOLE n'est pas compatible avec d'autres produits. Ne pas mélanger avec des peintures en dispersion. Utiliser toujours un outillage propre.• Une dilution importante avec de l'eau diminue les capacités d'isolation du produit.• Travailler sur supports secs.• Ne pas appliquer sur des zones de circulation d'eau, ni à condensation ou écoulement fréquent.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21
RCS Nanterre B 592 028 294 – www.tollens.com