

Vernis transparent, satiné, tendu, aux résines acryliques



pures en phase aqueuse.

Intérieur

Destination	Spécialement conçu pour la protection des peintures et revêtements décoratifs intérieurs en particulier ILLUMITEX (voir fiche technique)
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Préserve la structure des peintures décoratives• Améliore la résistance aux salissures des peintures décoratives• Facilite leur entretien
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide laiteux, acquiert sa transparence après séchage.
Masse volumique	1,05 kg/L
Extrait sec	En volume : 28% En poids: 31%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 99 g/l COV.
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Tendu.
Brillant spéculaire	28 sous 60°, satiné moyen.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière : 2 h Sec : 3 h Recouvrable : 16 h
Teintes	Incolore
Conditionnement	1L et 5L
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Polydéco Satiné

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau antigoutte
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.3.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 <ul style="list-style-type: none">• Peintures et revêtements muraux décoratifs intérieurs, adhérents• Autres supports, nous consulter
Incompatibilités connues :	<ul style="list-style-type: none">• Bois et dérivés• Ne convient pas pour les sols• Ne constitue pas un système anti-graffiti
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1.
Application du produit	Attendre le délai de recouvrement du système décoratif à protéger (ILLUMITEX : 6-8 h) (voir fiches techniques) Application d'une couche de POLYDECO SATINE , en un film mince, régulier, en évitant toute surcharge
Précautions d'emploi	Peut modifier l'aspect du décor.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>