

Rénocryl 500



Revêtement semi-épais, mat velouté, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2
Conforme à la norme NF T34-722 et au DTU 42.1 visant la protection des façades en service.
Selon EN 1062-1 : E3 à E5, V2, W2, A0 à A5

Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Décoration des façades : système de classe D2. • Protection de façades faïencées : système de classe D3. • Imperméabilité de façades : systèmes de classe I1 à I4. • Rénovation d'ETICS : entretien selon les traitements K1 et K2 et anciens films souples. • Travaux neufs et rénovation.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Grande polyvalence d'emploi : systèmes et variétés de supports • Bonne tenue aux intempéries et aux UV • Microporeux • Bon pouvoir garnissant • Facilité d'application • Protection du film de peinture à titre préventif contre les algues et les champignons

Caractéristiques

Aspect en pot	Pâte onctueuse.
Masse volumique	1,49 kg/L.
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> • En volume: 55 %. • En poids : 69 %.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient max 39g/L COV.
Point éclair	Sans objet.
Aspect du film	Poché ou pommelé selon le rouleau et la charge.
Brillant spéculaire	<3 sous 85°, Mat velouté.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • De 0,250 à 0,500 kg/m² par couche selon le système retenu. • Les consommations seront sensiblement majorées sur supports à reliefs ou très absorbants.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec: 3 à 4h. • Recouvrable: 8 à 12h. • Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.
Teintes	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc. • Nuancier Totem Façade : 201 teintes. • Nuancier Urban Color : 32 teintes vives et saturées uniquement destinées aux systèmes décoratifs (D2, D3). Pour les teintes Urban Color, toujours utiliser un fixateur. • Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y < 35) ne sont pas admises en façade exposée. Nous consulter.
Conditionnement	15L et 5L.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mois en emballage d'origine, non ouvert. • Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Rénocryl 500

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi sauf en sous-couche de système décoratif (D2, D3) : dilution à 10% en volume à l'eau
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Rouleau ravalement méché, rouleau méché façade, rouleau alimenté.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes aux DTU 59.1 (systèmes décoratifs D2, D3) et 42.1 (systèmes d'imperméabilité I1 à I4)
Supports Pour système D2 et D3 : Pour systèmes d'imperméabilité (I1 à I4) : Incompatibilités connues:	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 et 42.1 en fonction du système choisi <ul style="list-style-type: none"> • Supports à base de liants hydrauliques et maçonneries (sauf soubassements) • Anciens revêtements de peinture adhérents • Autres supports, ITE, nous consulter et voir notre cahier des charges. • Béton brut de granulats courants ou légers • Béton ou maçonnerie d'éléments, enduits au mortier de liants hydrauliques • Revêtements scellés ou collés de petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux céramiques • Anciens revêtements organiques après étude préalable • Supports non visés par le DTU 42.1 – Technique non courante telle que bloc en béton cellulaire, etc – Nous consulter • Plâtres et dérivés en direct. • Bois et dérivés • Mastics en direct (risques de migration et décoloration) • Métaux
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 ou 42.1 en fonction du système choisi, auquel s'ajoutent des préparations particulières : <ul style="list-style-type: none"> • Traitement anticryptogamique éventuel avec FACADE NET. • Reprises d'épaufrures éventuelles avec LANKOREP FACADE 732, • Ragréage éventuel du support avec ENDUIT DE RAGREAGE FACADE

Système d'application Décoratifs :

Supports	Supports non revêtus et anciens fonds à rénover (CF DTU 59-1)	Anciens fonds bien adhérents
Fixateur ou Sous couche	1 couche de fixateur de fond : TOL-FIX, ELASTOFIX PIGMENTE, TOL-FIXATEUR GCPV* ou TOL-FACADE PLIOLITE** dilué à 5% 0,200 à 0,300 kg/m ²	1 sous couche de RENOCRYL 500 dilué à 10% d'eau 0,250 à 0,350 kg/m ²

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes

**Si celui-ci doit être teinté, il ne peut l'être qu'en fausse teinte, correspondant à une teinte pastel.

Système	D2	D3
Finition	1 à 2 couche(s) de RENOCRYL 500 pur 0,250kg/m ² au rouleau méché (selon contraste des teintes)	1 à 2 couche(s) de RENOCRYL 500 pur 0,500 kg/m ² au rouleau méché façade (selon contraste des teintes)
GRAMMAGE THEOR. RENOCRYL 500 (200µ < e < 400µ) Hors effet Relief		Conso. > 0,400 kg/m ² sur régulateur Conso. > 0,540 kg/m ² en mono-produit
Consommation totale requise (hors fixateur)	0,250 kg/m ² /couche	0,250 + 0,350 ou 0,500 kg/m ²

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

En teinte, sur enduit hydraulique ou mixte récent, la couche de primaire est imposée, suivie de 2 couches de produit.

Rénocryl 500

Nota sur les Systèmes d'application Décoratifs :

- 1- L'épaisseur totale définissant un D3 selon les NF T 34-722 & NF EN 1062-1 est de 200 à 400 µ de film sec. Le grammage résultant est toujours à adapter à l'absorption du support, son relief, le contraste entre teintes, et l'esthétique recherchée.
- 2- Pour des contrastes de teintes marqués entre l'ancien revêtement et le Rénocryl 500 rapporté, il sera nécessaire de mettre en œuvre le Rénocryl 500 en deux couches, avec ou sans régulateur en sus.

Système d'application Imperméabilité (et entretien d'imper en I1 (cf DTU 42.1)) :

Système	I1**	I2	I3	I4
Fixateur ou Sous-Couche	1 couche de TOL FIX, TOL FIXATEUR GCPV ou ELASTOFIX PIGMENTE suivant les fonds (cf. DTU 42.1)			
Traitement ponctuel des fissures	Rebouchage : ENDUIT DE RAGREAGE FACADE + pontage localisé : NON TISSE FACADE / TOL-FLEX INTERMEDIAIRE			Rebouchage : ENDUIT DE RAGREAGE FACADE
Couche intermédiaire		1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE 0,400 kg/m ²	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE 0,600 kg/m ²	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE 0,400 kg/m ²
				Marouflage du NON TISSE FACADE dans le frais
				1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE 0,400 kg/m ² frais sur frais
Finition	2 couches de RENOCRYL 500 pur 0,350 kg/m ² /couche	1 couche de RENOCRYL 500 pur 0,350 kg/m ² /couche		
Consommation mini totale requise (hors fixateur)	0,700 kg/m ²	0,750 kg/m ²	0,950 kg/m ²	1,1 kg/m ²
Epaisseur mini requise DTU	200 µ	300 µ	400 µ	600 µ

** I1 : Dans le cadre d'une rénovation sur un support déjà peint, avec une peinture compatible ayant fait l'objet d'une étude préalable suivant le DTU 42.1, il est possible dans certaines conditions de réaliser un système I1 en mettant une 1^{ère} couche en RENOCRYL 500 dilué à 10% d'eau (0,350 kg/m²) suivi d'une 2^{ème} passe de RENOCRYL 500 pur (0,400 kg/m²) – grammages pour supports lisses.

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les fixateurs, il sera préférable de réaliser sur chantier une teinte proche de la teinte de finition en RENOCRYL 500, dans la limite de 5% de colorant. • Pour les teintes soutenues du nuancier Urban Color (dans la limite tolérée), nous conseillons fortement l'utilisation d'un fixateur. • Pour les teintes contrastées (entre support et finition) ou à relief, système en 2 couches de ce produit au minimum. • Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : 0 820 21 00 24 Service 0,12 € / min + prix appel