

Tol-Flex Intermédiaire



Revêtement semi-épais, sous-couche, aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 Conforme aux normes AFNOR P 84-403 et NF P 84-404 (DTU 42.1) visant la protection des façades en service. Selon EN 1062-1 : E4 à E5, V2, W3, A2 à A5	
Destination	<ul style="list-style-type: none"> Couche intermédiaire pour les systèmes d'imperméabilité de façades RENOCRYL 500, TOL-FLEXANE, TOL-FLEXANE MONO, TOL-FLEXANE TALOCHÉ, TOL-FLEX 600 et TOL-FLEX 600 TALOCHÉ. Pour l'enrobage du NON TISSE FACADE pour le traitement localisé des fissures et des points particuliers Travaux sur façades en service
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Conserve une grande souplesse dans le temps Microporosité normalisée Garnissant Sa structure et son opacité facilitent la mise en place des finitions Application et répartition aisées
Caractéristiques	
Aspect en pot	Pâte très onctueuse.
Masse volumique	1,26 kg/L
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> En volume : 60 % En poids : 69 %
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40g/L (2010). Ce produit contient max 39g/L
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Poché léger.
Brillant spéculaire	< 4 sous 60, mat.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	0,250 à 0,900 kg/m ² , suivant le système d'imperméabilité choisi.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> Sec: 2 h Recouvrable: 16 h Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.
Teintes	Blanc
Conditionnement	15L
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> 24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Tol-Flex Intermédiaire

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Préparation du produit	Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau synthétique à poils longs.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 42.1
Supports	<p>Etat et qualité conformes au DTU 42.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Béton brut de granulats courants ou légers • Béton ou maçonnerie d'éléments, enduits au mortier de liants hydrauliques • Revêtements scellés ou collés de petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux céramiques • Anciens revêtements organiques après étude préalable • Mortier de plâtre conforme aux Règles Professionnelles de juin 1997 et DTU 42.1 • Supports non visés par le DTU 42.1 – Technique non courante tel que brique, panneau en béton cellulaire, etc – Nous consulter
Préparation des supports	<p>Conformément aux règles de l'art et au DTU 42.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET. • Reprises d'épaufrures éventuelles avec LANKOREP FACADE 732. • Ragréage éventuel du support avec ENDUIT DE RAGREAGE FACADE.

Système d'application :

FINITIONS MAT

Aspects	Mat					
	I2		I3		I4	
Classe d'imperméabilité						
Fixateurs	1 couche de TOL FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou ELASTOFIX PIGMENTE					
Traitement ponctuel des fissures	Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE + pontage : NON TISSE FACADE/ TOL-FLEX INTERMEDIAIRE		Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE + pontage : NON TISSE FACADE/ TOL-FLEX INTERMEDIAIRE		Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE	
Couches Intermédiaires	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE		1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE		1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE (0,400 kg/m ²)	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE (0,500 kg/m ²)
	Marouflage du NON TISSE FACADE dans le frais					
	0,250 kg/m ²	0,400 kg/m ²	0,400 kg/m ²	0,600 kg/m ²	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE (0,400 kg/m ²) frais sur frais	
Finitions	Tol-Flexane (0,300 kg/m ²)	Renocryl 500 (0,350 kg/m ²), Tol-Flex 600 2 couches (0,300 kg/m ²),	Tol-Flexane (0,400 kg/m ²), Tol-Flexane Mono (0,350 kg/m ²),	Renocryl 500 (0,350 kg/m ²), Tol-Flex 600 2 couches (0,400 kg/m ²),	Tol-Flexane Mono (0,340 kg/m ²)	Renocryl 500 (0,350 kg/m ²), Tol-Flex 600 (0,300 kg/m ²), Tol-Flexane (0,300 kg/m ²)

Tol-Flex Intermédiaire

Système d'application :

FINITIONS TALOCHÉ

Aspects	Taloché		
	I2	I3	I4
Classe d'imperméabilité			
Fixateurs	1 couche de TOL FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou ELASTOFIX PIGMENTE		
Traitement ponctuel des fissures	Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE + pontage : NON TISSE FACADE/ TOL-FLEX INTERMEDIAIRE		Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE
Couches Intermédiaires	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE (0,500 kg/m ²)
			Marouflage du NON TISSE FACADE dans le frais
	0,250 kg/m ²	0,400 kg/m ³	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE (0,400 kg/m ²) frais sur frais
Finitions	Tol-Flex 600 Taloché (1,6 kg/m ²), Tol-Flexane Taloché GM (1,6 kg/m ²), Tol-Flexane Taloché GG (2,2 kg/m ²)	Tol-flex 600 Taloché (1,6 kg/m ²) Tol-Flexane Taloché GM (1,6 kg/m ²), Tol-Flexane Taloché GG (2,2 kg/m ²)	Tol-Flex 600 Taloché (1,6 kg/m ²), Tol-Flexane Taloché GM (1,6 kg/m ²), Tol-Flexane Taloché GG (2,2 kg/m ²)

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • TOL-FLEX INTERMEDIAIRE doit être teinté comme les finitions lorsqu'il doit être recouvert par TOL-FLEX 600 TALOCHE. • Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min
+ prix appel