


# Toll-O-Therm Taloché GFX<sup>IF</sup>



**Revêtement de Peinture Epais (RPE) à Talocher d'aspect extra-fin à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.**

**Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille II – Classe 2b  
Conforme à la norme P 84-403 : Classe D3  
Classement selon EN 1062-1 : E5 V2 W2 A0**

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finition des systèmes d'ITE Tollens sous ATE, ETE ou AT. Consulter ces derniers.</li> <li>• Protection et décoration des façades (classe D3 selon NFT 36-005).</li> <li>• Rénovation d'anciens systèmes d'ITE : nous consulter.</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masque le faïençage</li> <li>• Rendu esthétique : taloché extra fin (granulométrie : 0,35 mm)</li> <li>• Finitions personnalisables à l'infini</li> <li>• Prêt à l'emploi</li> <li>• Matité</li> <li>• Peut-être utilisé comme un RPE classique à talocher, hors système d'ITE</li> </ul>
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Aspect en pot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pâte épaisse granuleuse de granulométrie hétérogène contrôlée.</li> </ul>
<b>Masse volumique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.70 Kg/l</li> </ul>
<b>Extrait sec (en poids)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85%</li> </ul>
<b>Point éclair</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans objet</li> </ul>
<b>Aspect du film</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taloché extra-fin</li> </ul>
<b>Granulométrie maxi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.35 mm</li> </ul>
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taloché : 2.2 à 2.5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• Utilisation en modelable : 3 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient max 39 g/l.
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec au toucher : 6 à 8 heures</li> <li>• Sec à cœur : 3 semaines selon les conditions climatiques</li> <li>• Le séchage est retardé selon conditions climatiques.</li> <li>• Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.</li> </ul>
<b>Teintes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanc et teintes du nuancier TOTEM Façades à partir de la base Blanc calibré.</li> <li>• Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire &gt; 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y &lt; 35) ne sont pas admises en façade exposée. Nous consulter.</li> </ul>
<b>Conditionnement</b>	25 kg
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 mois en emballage d'origine, non ouvert</li> <li>• Conserver à l'abri du gel et de la chaleur</li> </ul>

# Toll-O-Therm Taloché GXF <sup>IF</sup>

## Conseils de mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi.
<b>Préparation du produit</b>	Bien homogénéiser le produit avant application.
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Application manuelle</u> : Lisseuse inox pour la dépose et la répartition. Taloché plastique humide pour l'aspect taloché. Déposer la charge nécessaire sur la surface. Egaliser l'épaisseur de grain à la lisseuse inox. Puis lisser avec la taloché plastique pour uniformiser et donner l'esthétique recherchée et/ou talocher avec une taloché mousse très fine humide après un court temps d'attente.</li> <li>• <u>Application mécanisée</u> : à l'aide d'une machine à projeter (Type CP 30) buse 6 à 8mm. Déposer le produit de manière régulière. Deux types de finitions possibles suivant l'esthétique recherchée: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aspect projeté : aucune intervention n'est nécessaire après la projection.</li> <li>➤ Aspect taloché : après répartition à la machine, lisser à la taloché plastique humide pour obtenir l'aspect taloché (l'éventuel excédant de produit peut être immédiatement recyclé) et/ou talocher avec une taloché mousse très fine humide après un court temps d'attente.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement après utilisation.
<b>Conditions d'application</b>	<p>Conformes au DTU 59.1 et Cahier du CSTB 3035 V2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les températures des supports et températures à l'application devront être comprises entre 5 et 35°C ; l'hygrométrie devra être inférieure à 80%.</li> <li>• L'application se fera à l'abri du rayonnement solaire direct et des vents violents.</li> </ul>
<b>Supports</b>  <b>Extérieur:</b>  <b>Incompatibilités connues:</b>	<p>Etat et qualité conformes au DTU 59.1 et Cahier du CSTB 3035 V2, aux règles professionnelles ETICS, au DTA et cahier des charges TOLL-O-THERM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enduits tramés des systèmes d'ITE Toll-O-therm concernés</li> <li>• Béton ragréé, panneaux préfabriqués</li> <li>• Enduits traditionnels lisses conformes au DTU 26.1</li> <li>• Anciens revêtements de peinture adhérents sur supports lisses.</li> <li>• Autres supports, nous consulter</li> <li>• Plâtres et dérivés.</li> <li>• Bois et dérivés.</li> <li>• Métaux.</li> </ul>
<b>Préparation des supports</b>	<p>Conformément aux règles professionnelles, au DTU 59.1, Cahier du CSTB 3035 V2 et au cahier des charges TOLL-O-THERM :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage éventuel avec SHAMPOOING FACADE.</li> <li>• Traitement anticryptogamique éventuel avec FACADE NET.</li> </ul>

# Toll-O-Therm Taloché GXF <sup>IF</sup>

## Conseils de mise en œuvre

### SYSTEME D'ITE

	<b>SUR ENDUIT ARMATURE TOLL-O-THERM CP</b>
<b>Fixateur / régulateur / impression</b>	<b>TOLL-O-THERM FOND (7 m<sup>2</sup>/L)</b>
<b>Finition</b>	<b>TOLL-O-THERM TALOCHE GXF <sup>IF</sup> en 2 passes 2.2 à 2.5 kg/m<sup>2</sup></b>

### RAVALEMENT

<b>Supports</b>	<b>Supports poreux ou pulvérulents très lisses</b>	<b>Revêtus par une peinture adhérente et compatible très lisse et supports bruts normalement poreux très lisses</b>
<b>Fixateur ou Sous couche</b>	<b>1 couche de TOL-FIX ou TOL-FACADE PLIOLITE* dilué à 5%</b>	<b>1 couche d'ELASTOFIX PIGMENTE</b>
<b>Finition</b>	<b>1 couche de TOLL-O-THERM Taloché GXF <sup>IF</sup> en 2 passes* minimum 2.2 kg/m<sup>2</sup></b>	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes et au cahier des charges TOLL-O-THERM

<b>Précautions d'emploi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour limiter les risques de reprise en grandes surfaces, il convient de partager la paroi à revêtir en panneaux par un calepinage de telle façon à ce que la réalisation se fasse sans interruption.</li> <li>• <b>*En finition système d'ITE</b> : Déposer la charge nécessaire sur la surface en serrant au grain. Egaliser l'épaisseur de grain à la lisseuse inox. Déposer la charge nécessaire sur la surface. Egaliser l'épaisseur de grain à la lisseuse inox. Refaire une deuxième passe en application ITE, tant pour les raisons esthétiques que de respect des performances du système.</li> <li>• Permet d'animer une partie de façade en conjonction avec d'autres finitions prévues dans les ATE, ETE ou AT des systèmes Toll-O-Therm (en respectant les exigences du CPT 3035V2).</li> <li>• Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.</li> </ul>
<b>Hygiène et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit non classé dangereux.</li> <li>• Consulter la fiche de données de sécurité.</li> </ul>

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min  
+ prix appel