

Toll-O-Xane



Peinture de ravalement, d'aspect mat minéral, aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 10c
Conforme à la norme P 84-403 : Classe D2
Conforme à la norme FDT 30-808 des peintures minérales
Classement selon EN 1062-1 : E3 V3 W2 A0.

Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Protection et décoration des façades • Travaux neufs et rénovation
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente résistance aux intempéries • Grande perméance à la vapeur d'eau • Excellent adhérence qui augmente dans le temps • Très bonne opacité • Séchage rapide • Bonne résistance à l'encrassement atmosphérique • Mise en œuvre aisée • Contient plus de 40% de Siloxane

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,46 kg/l
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> • En volume : 42% • En poids : 60%
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient max 39g/L
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Semi-tendu.
Brillant spéculaire	< 2 sous 60°, mat.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	8 à 10 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec: 4 h • Recouvrable: 8 h • Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.
Teintes	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc calibré • Teintes TOTEM FACADE réalisables à partir du blanc calibré et de la base M_A • Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y < 35) ne sont pas admises en façade exposée. Nous consulter.
Conditionnement	15L et 5L.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mois en emballage d'origine, non ouvert • Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Toll-O-Xane

Conseils de mise en œuvre

Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi. • Pistolets airless : Dilution de 5 à 10% avec de l'eau
Préparation du produit	Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports Non revêtus : Revêtus : Incompatibilités connues:	Non structurés, état et qualité conformes au DTU 59.1 <ul style="list-style-type: none"> • Béton, enduits de liants hydrauliques • Briques de parement, pierres de calcaire • Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures films minces (acryliques, minérales) adhérentes • Autres supports, nous consulter • Revêtements d'imperméabilité, RPE, ITE • Enduits rustiques et tyroliens • Tout support structuré • Bois • Mastics en direct (risques de migration et décoloration) • Métaux
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : <ul style="list-style-type: none"> • Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Bruts poreux, absorbants	Bruts normalement absorbants et poreux non farinants	Revêtus par une peinture adhérente et compatible
Impression ou fixateur	1 couche de TOL-FIX ou TOL-FACADE PLIOLITE* dilué à 5%	1 couche ELASTOFIX PIGMENTÉ	1 couche de TOLL-O-XANE diluée à 10% à l'eau
Finition	1 couche de TOLL-O-XANE non diluée		
Option: pour une protection renforcée	1 couche de TOLL-O-XANE non diluée		

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

*Si celui-ci doit être teinté, il ne peut l'être qu'en fausse teinte, correspondant à une teinte pastel.

Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les teintes soutenues (dans la limite tolérée), nous conseillons fortement l'utilisation d'un fixateur. • En teinte, sur enduit hydraulique ou mixte récent, et/ou en cas de transferts importants d'humidité, le primaire est imposé. • Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Produit non classé dangereux. • Consulter notre fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 €/min + prix appel