



TOL PRIM A

Impression

Primaire d'accrochage, monocomposant, aux résines alkydes-uréthanes en phase solvant.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a/6a



DESTINATION

- Couche d'accrochage pour supports difficiles (voir rubrique supports).
- Travaux neufs et rénovation, en pièces sèches ou humides.

PROPRIÉTÉS

- Adhérence très forte sur surfaces lisses
- Recouvrable par des peintures glycérophtaliques ou acryliques



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,23 kg/L.

Extrait sec En poids : 64%.
En volume : 43%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 499g/L COV.

Point éclair 38°C

Présentation Liquide onctueux.

Aspect du film Tendu.

Brillant spéculaire 15 - 25 sous 60°, satiné moyen.

Rendement 12 m²/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Hors poussière : 4 heures
(à 23°C et 50% H.R.) Sec : 8 heures
Recouvrable : 24 heures, maximum 72 heures

Conditionnement 1L, 3L

TEINTES

Blanc et
RAL 7040

Recommandations particulières

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application**
- Brosse, rouleau poils courts.
 - Pistolet pneumatique et Haute Pression.
- Dilution**
- Brosse, rouleau poils courts : Prêt à l'emploi, dilution possible à 10%.
 - Pistolet pneumatique : Dilution de l'ordre de 10% avec diluant ESSENCE F
 - Pistolet Haute Pression : Dilution de 5 à 10% en volume avec diluant ESSENCE F ou White Spirit
- Nettoyage des outils** Nettoyage au White Spirit immédiatement après utilisation.
- Préparation** Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.
- Conditions d'application** Conformes au DTU 59.1.
- Supports** Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
- Supports non revêtus :
- Verre, céramique, grès cérame, PVC, matériaux composites, stratifiés
 - Métaux galvanisés dérochés, métaux non-ferreux
- Supports revêtus :
- Bardages prélaqués neufs ou anciens non corrodés
 - Autres supports, nous consulter
- Préparation des supports** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.
- Supports non revêtus : Dégraissage et nettoyage des fonds.
- Supports revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.

Primaire	1 couche de TOL PRIM A
Finition	1 ou 2 couches de peintures de finition glycérophthaliques ou acryliques.

- Précautions d'emploi**
- Si le délai de recouvrement est dépassé :
 - poncer les surfaces pour recréer une rugosité d'adhérence
 - ou appliquer une nouvelle couche de **TOL PRIM A**
 - La variété des PVC rencontrés impose un essai préalable de compatibilité et d'adhérence

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Inflammable
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex
 Tél : 01.41.27.62.00
 RCS Nanterre B 592 028 294
 tollens.com



TOLLENS
 Créateur de peinture depuis 1748