


# Fiche Technique : COULEUR PLURIELLE Mat Velours\*

## INTERIEUR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Description** Peinture de finition Mat velours, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.

### Propriétés

- Multi-usages
- Monocouche
- Lessivable
- Finition soignée
- Haute résistance
- Facile à appliquer
- Large palette de couleurs

### Destination

- Multi-usages : murs, meubles, boiseries et radiateurs
- Toutes pièces

### Préparation

Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de bien préparer le support. Le support doit être sain, propre et sec.

#### **Sur supports neufs ou bruts :**

- Egaliser le relief : gratter, poncer et enduire si nécessaire.
- Egaliser l'absorption : appliquer la sous-couche Bois Intérieur de Tollens.

#### **Sur supports déjà peints :**

- Lessiver et rincer le support.
- Sur les anciennes peintures brillantes ou satinées et les peintures glycéros, poncer avec un papier abrasif fin puis épousseter.
- Enduire si nécessaire, poncer, dépoussiérer.
- Appliquer la sous-couche Bois Intérieur de Tollens.

#### **Sur toile de verre et papiers à peindre non plastifiés :**

- Après séchage complet du revêtement et vérification de son adhérence, appliquer une première couche diluée de 5 à 10%.

#### **Sur l'ameublement et les supports difficiles (carrelage, mélaminé) :**

- Lessiver et rincer le support. Poncer si nécessaire.
- Appliquer la sous-couche Recouvre Tout de Tollens.

#### **Sur les bois denses ou tanniques :**

- Appliquer la sous-couche Glycéro de Tollens afin d'améliorer l'adhérence ou limiter les remontées de tanin.

## Mode d'emploi

- **Peinture monocouche sous réserve d'une préparation adaptée du support\***.
  - Bien mélanger avant emploi (geste horizontal et vertical).
  - Appliquer généreusement par bandes de 50 cm de large sur toute la hauteur du mur, en croisant les passes pour une répartition uniforme.
  - Ne pas s'interrompre sur un pan de mur ni revenir sur un travail en cours de séchage, pour éviter les traces de reprise.
- \*Pour une finition très soignée ou pour des fonds de teintes très différentes de la teinte appliquée, une seconde couche pourra être nécessaire.

**Matériel** Rouleau spécial acrylique ou un rouleau microfibre 10 mm

**Nettoyage des outils** Eau

## Caractéristiques

Conditionnement	0,5L et 2,5L
Teintes disponibles	20 teintes Mat Velours + 1 blanc
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	Environ 12 m <sup>2</sup> /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 3 heures Sec recouvrable : 10 heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Semi-tendu
Aspect en pot	Liquide onctueux
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Densité	1,37 kg/l
Extrait sec	En poids : 53 % En volume : 38%
Brillant spéculaire	13 sous 60° *Aspect mat velours (lessivable, toutes pièces)
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

## Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Contient des substances biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE. Peuvent produire une réaction allergique.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

## **TOLLENS**

CROMOLOGY S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

[www.tollens.com](http://www.tollens.com)

Mise à jour : Août 2017  
Annule et remplace toute fiche antérieure