

Fiche Technique : CUISINE ET BAINS

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description Peinture monocouche de finition satin aux résines acryliques en phase aqueuse.

Propriétés

- Résistance extrême (condensation, chocs, graisses)
- Anti-moisissures
- Ultra Lessivable
- Monocouche

Destination Murs, plafonds et boiseries des pièces humides

Préparation

Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est conseillé de bien préparer le support. La surface doit être saine, propre et sèche.

Supports bruts ou neufs :

Carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduits et dérivés de plâtre:

- Enduire si nécessaire puis poncer et dépoussiérer.
- Appliquer SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLATRE de Tollens.

Cas particulier : pour les carreaux de plâtre hydrofuges, nous vous recommandons SOUS-COUCHE GLYCERO de Tollens.

Sur bois et dérivés (sauf bois à comportement singulier) : brosser, poncer, épousseter, dégraisser si nécessaire puis appliquer SOUS-COUCHE BOIS INTERIEUR de Tollens.

Toiles de verre et papiers à peindre non plastifiés.

- Après séchage complet du support et vérification de sa bonne adhérence, appliquer SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLATRE de Tollens.

Anciennes peintures :

- Lessiver et rincer le support.
- Si peintures satinées ou brillantes, poncer et dépoussiérer.
- Appliquer SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLATRE de Tollens. Cas particulier : pour les métaux peints, enlever les parties non adhérentes et la rouille avec une brosse métallique. Appliquer SOUS-COUCHE UNIVERSELLE+ de Tollens ou SOUS-COUCHE ANTIROUILLE de Tollens.

TOLLENS

Conseils d'utilisation

- Bien mélanger avant emploi (geste horizontal et vertical).
- CUISINE & BAINS de Tollens s'applique en une couche sur supports préalablement préparés ou en 2 couches pour une finition très soignée ou pour des fonds de teintes très différentes de la teinte appliquée (attendre 12 heures avant l'application de la seconde couche).
- Pour un meilleur aspect final déposer, répartir, croiser les couches et recharger régulièrement son rouleau.

Matériel d'application

Rouleau « murs et plafonds » à poils moyens (8 à 12 mm) et pinceau spécial acrylique pour les coins et bordures

Nettoyage des outils Eau

Caractéristiques

Conditionnement	0L5 et 2L
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	12 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 12 heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/L (2010). Ce produit contient max 5g/L COV.
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Brillant spéculaire	18 - 24 sous 60°, satiné doux
Densité	1,18 – 1,34kg/l selon les teintes
Extrait sec	43 - 57% selon les teintes
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient des substances biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peuvent produire une réaction allergique.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS
 CROMOLOGY S.A.S. au capital de 13.097.643,30€
 71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592
 028 294 – www.tollens.com