



# Fiche Technique :

## DESIGN&VOUS SATIN

# INTERIEUR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Description** Peinture de rénovation, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase aqueuse.

### Propriétés

- Assure la rénovation et la mise en valeurs de multiples supports intérieurs
- Direct sur support, sans sous-couche ni décapage préalable
- Formule garnissante et opacifiante, idéale pour l'enrobage des arêtes et des moulures des meubles
- Teintable sur machine : plus de 800 teintes personnalisables
- Tendue exceptionnel pour une finition très soignée
- Dureté du film pour une haute résistance aux lessivages, chocs et rayures usuels
- Convient sur anciennes peintures glycéro

### Destination

- Multi-supports : bois (brut, peint, lasuré), mélaminé, stratifié, plastique, PVC, carrelage mural, alu, radiateur, plexiglas, verre
- Toutes pièces intérieures

*Sans protection supplémentaire (verniss) ne convient pas pour les plans de travail.*

*Ne convient pas pour les douches / baignoires ou tout autre support soumis à des projections d'eau répétées.*

### Préparation

*La qualité du résultat final dépend largement du soin apporté à la préparation des supports. Le support doit être sain, propre et sec. Un support gras ne permettra pas l'adhérence de la peinture. Bien nettoyer préalablement la surface avec un nettoyeur adapté.*

- **Bois bruts ou poreux, vernis, lasurés, peints, stratifiés, mélaminés, plastiques, PVC, radiateurs, alu** : poncer légèrement la surface au papier abrasif grain fin puis dépoussiérer, ou nettoyer avec un détergent fort et rincer très soigneusement.
- **Carrelages muraux-crédences de cuisine, verre, plexiglas** : dégraisser avec un détergent fort et rincer très soigneusement.
- **Autres surfaces ou bois à comportement singulier** : consulter notre service technique.

*Si le support est revêtu de joints en silicone, les retirer avant de peindre et les façonner une fois la peinture sèche à cœur.*

## Mode d'emploi

- Bien mélanger le produit avant utilisation.
- Utiliser un rouleau laqueur (mousse floquée recommandée) et un pinceau pour les coins et les bordures.
- Pendant l'application, il est recommandé d'aérer régulièrement la pièce, tout en prenant garde d'éviter les courants d'air afin qu'aucune particule en suspension (poussières...) ne s'incruste au film lors de l'application. Refermer hermétiquement le pot après usage.
- Sur support préparé, appliquer une 1<sup>ère</sup> couche fine au rouleau/pinceau afin d'assurer l'adhérence de la peinture. Le support doit rester visible par transparence. Si la couche est trop épaisse, l'adhérence sera moins bonne. Si nécessaire, diluer la 1<sup>ère</sup> couche à 5% d'eau. Laisser sécher 12 heures.
- Renouveler l'opération avec une 2<sup>ème</sup> couche fine pour rendre le support opaque (afin d'optimiser l'adhérence, il est recommandé d'appliquer la 2<sup>ème</sup> couche avant 72 heures ou d'effectuer un léger ponçage avec un papier abrasif grain fin).
- Pour un résultat optimal, l'application d'une 3<sup>ème</sup> couche peut être nécessaire selon le contraste des teintes, le relief ou l'absorption du support.
- Les qualités de dureté, de performance et de résistance du film sont optimales 20 jours après l'application. Eviter de solliciter le support (chocs, nettoyage, taches...) pendant cette période.
- Entretien facilité avec un chiffon humide.

**Matériel d'application** Rouleau laqueur (mousse floquée recommandée) ou brosse spéciale acrylique.

**Nettoyage des outils** Eau

## Caractéristiques

<b>Conditionnement</b>	0,5L et 2L
<b>Teintes disponibles</b>	27 teintes en finition satin + bases à teinter + 4 teintes métallisées
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	Environ 14 m <sup>2</sup> /l par couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 2 heures Sec recouvrable : 12 heures
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 129 g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine
<b>Aspect du film</b>	Tendu
<b>Aspect en pot</b>	Liquide légèrement onctueux
<b>Dilution éventuelle</b>	Prête à l'emploi
<b>Densité</b>	1,32 kg/l
<b>Extrait sec</b>	52 %
<b>Brillant spéculaire</b>	25 sous 60°, satiné moyen
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

## Précautions d'emploi

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Mise à jour - Mai 2016

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

## **TOLLENS**

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 - Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 -

[www.tollens.com](http://www.tollens.com)