


# Fiche Technique :

## EQUILIBRE SATIN

# INTERIEUR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Description** Peinture de finition satin aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

### Propriétés

- Aspect satin
- Facile à appliquer
- Monocouche
- Finition soignée
- Très opacifiante
- Lessivable

**Destination** - Murs et boiseries  
- Toutes Pièces

### Préparation

La qualité du résultat dépend du soin apporté à la préparation : la surface doit être saine, propre et sèche. Pour vous assurer une finition parfaite, Tollens propose une gamme complète de sous-couches.

**SUR ANCIENNES PEINTURES:**

- Lessiver et rincer le support.
- Enduire si nécessaire, poncer, dépeindre.
- Appliquer la sous-couche Plaques de plâtre de Tollens.

**SUR TOILES DE VERRE ET PAPIERS À PEINDRE NON PLASTIFIÉS :**

- Après séchage complet du revêtement et vérification de sa bonne adhérence, appliquer la sous-couche Plaques de plâtre de Tollens.

**SUR SUPPORTS NEUFS OU BRUTS:**

- Sur plâtre, plaques de plâtre, enduit et dérivés : enduire si nécessaire, poncer et épousseter le support, puis appliquer la sous-couche Plaques de plâtre de Tollens
- Appliquer Sous-couche Glycéro de Tollens pour les plaques de plâtre hydrofuges.
- Sur bois et dérivés (sauf bois à comportement singulier) : brosser, poncer, épousseter, dégraisser si nécessaire, puis appliquer « Sous-couche Bois Intérieur de Tollens ».

## Mode d'emploi

Equilibre s'applique en une couche sur fonds préparés et en deux couches pour une finition très soignée ou pour des fonds de teintes très différentes de la teinte appliquée (attendre 4 heures pour une seconde couche éventuelle).

- Bien mélanger avant emploi (geste horizontal et vertical).
- Charger la peinture sur le rouleau de façon uniforme et sans surcharge.
- Dans la mesure du possible, ne pas s'interrompre pendant le travail afin d'éviter les reprises.
- Attendre 28 jours avant lessivage.

POUR LES MURS:

- Commencer par les coins et contours au pinceau.
- Débuter le plus près possible de la source de lumière naturelle en appliquant généreusement sans «travailler» ni «tirer» la peinture par bandes de 50 cm de large sur toute la hauteur du mur en croisant les passes pour une répartition uniforme.

POUR LES BOISERIES:

- Appliquer la peinture dans le sens des fibres du bois, sans l'étirer.

**Matériel d'application** Rouleau « murs et plafonds » à poils moyens 12mm ou un pinceau spécial acrylique pour les coins et bordures.

**Nettoyage des outils** Eau

## Caractéristiques

<b>Conditionnement</b>	0,5L et 2,5L
<b>Rendement (Selon la norme NF T 30-073)</b>	Environ 11 m <sup>2</sup> /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
<b>Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)</b>	Sec : 1 heure Recouvrable (si nécessaire) : 4 heures
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
<b>Aspect du film</b>	Satin
<b>Aspect en pot</b>	Liquide onctueux
<b>Dilution éventuelle</b>	Prête à l'emploi
<b>Densité</b>	1.36 Kg/L
<b>Extrait sec</b>	58%
<b>Brillant spéculaire</b>	15 sous 60°
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

## Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient des substances biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peuvent produire une réaction allergique.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.  
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.  
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

## **TOLLENS**

CROMOLOGY S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

[www.tollens.com](http://www.tollens.com)

Mise à jour : Août 2017  
Annule et remplace toute fiche antérieure