

TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748

PRO+

BLANC

MURS ET PLAFONDS



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présent sur le produit de manière permanente, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Peinture acrylique d'aspect satin, en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur, pièces sèches et pièces humides (non soumises aux projections d'eau) • Protection et décoration des murs et plafonds. • Travaux neufs et rénovation
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Haut pouvoir opacifiant et garnissant • Résistance renforcée aux lessivages • Idéale dans les pièces humides grâce à sa tenue en milieu humide ou avec condensation, telle qu'une salle de bains ou dans une moindre mesure la cuisine. • Blancheur éclatante et durable • Excellent rendement • Additif anti-rouille instantanée • Redoublable dès 4H pour une réoccupation rapide des pièces • Convient sur toile de verre.
Labels	<ul style="list-style-type: none"> • Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à l'usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux: ➢ Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE.



Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,39 kg / L
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> • En volume : 44% • En poids : 60%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.
Aspect du film	Pommelé léger
Brillant spéculaire	10 à 12 sous 60°, satin léger.
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² / L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : dès 2 heures. Recouvrable : dès 4 heures.
Résistance à l'abrasion humide (selon norme ISO 11998)	Classe 1 (selon norme NF EN 13300) Lessivable

Conditionnement	3L et 10L
Conseils de mise en œuvre	
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau poils moyens spécial acrylique, brosse : prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% d'eau. • Pistolet airless : dilution jusqu'à 5% d'eau.
Nettoyage des outils	A l'eau
Préparation des supports	<p>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables ou écaillées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec un enduit adapté. • Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles et fibres de verre, papiers à peindre non plastifiés) : appliquer une couche de PRO+ IMPRESSION MULTI-SUPPORTS de Tollens. • Sur fonds sains normalement absorbants ou sur anciennes peintures adhérentes (lessivées et, si besoin matées grâce à un léger égrenage) : appliquer directement une première couche de PRO+ BLANC SATIN de Tollens (diluée à l'eau à 5%).
Mise en œuvre	<p>Bien mélanger avant emploi. Appliquer en deux couches en application directe ou sur impression (conformément aux conditions d'application de la norme NF DTU 59-1). Température d'application du produit et du support, supérieure à 5°C et humidité relative inférieure à 80%.</p>
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Précautions d'emploi	<p>Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient un produit biocide. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.</p>
Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. • Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. • Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5 à 6m² de surface en 2 couches. • Que faire de la peinture inutilisée : se connecter sur www.tollens.com pour obtenir des informations plus détaillées.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min
* prix appel

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 130.859.067,75 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>