



# Fiche Technique : PRESTIGE PREMIUM MAT

INTERIEUR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Description** Peinture laque tendue, mate, haute durabilité, aux résines alkydes urethannes et acryliques en phase aqueuse.

## Propriétés

- Peinture effet laqué
- Beau tendu, finition très soignée
- Haute résistance aux lessivages, chocs et rayures
- Convient sur anciennes peintures glycéros
- Haut rendement au m<sup>2</sup>

## Destination

- Murs, meubles et boiseries. Convient aussi sur radiateurs en fonte brute ou recouverts de peinture glycéro.
- Pièces à vivre (séjours et chambres)

## Préparation

Vérifier que le support est sain, propre et sec.

### Supports neufs ou bruts :

- Egaliser le relief : gratter, poncer et enduire si nécessaire.
- Egaliser l'absorption : Appliquer Sous-Couche Universelle+ de Tollens.

### Supports déjà peints :

- Lessiver et rincer le support.
- Sur peintures brillantes, satinées ou glycéros, poncer avec un papier abrasif fin puis épousseter.
- Appliquer Sous-Couche Universelle+ de Tollens.

### Sur les meubles et boiseries :

- Nous vous recommandons Sous-Couche Bois Intérieur de Tollens et sur les bois denses ou tanniques Sous-couche Glycéro de Tollens.

## Mode d'emploi

- Mélangez soigneusement la peinture avant emploi (geste horizontal et vertical).
- Prestige Premium s'applique en deux couches fines sur support soigneusement préparé. Attendez 6 heures avant l'application de la seconde couche.
- Les qualités de dureté du film sont optimales 8 jours après application.
- Pour les murs et surfaces planes, utilisez un rouleau laqueur.
- Pour les surfaces à relief ou les petites surfaces, utilisez un pinceau spécial acrylique.
- Aérez la pièce pendant l'application et le séchage et refermez hermétiquement le pot après usage.

**Matériel d'application** Rouleau laqueur ou une brosse spéciale acrylique.

**Nettoyage des outils** Eau

## Caractéristiques

<b>Conditionnement</b>	125 mL, 0,5L et 2L
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	Environ 14 m <sup>2</sup> /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 2 heures Sec recouvrable : 6 heures
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine
<b>Aspect du film</b>	Tendu
<b>Aspect en pot</b>	Liquide légèrement onctueux
<b>Dilution éventuelle</b>	Prête à l'emploi
<b>Densité</b>	1.47 kg/l
<b>Extrait sec</b>	63%
<b>Brillant spéculaire</b>	<5% sous 60°
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

## Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient des substances biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peuvent produire une réaction allergique.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

### **TOLLENS**

CROMOLOGY S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

[www.tollens.com](http://www.tollens.com)

Mise à jour : Août 2017  
Annule et remplace toute fiche antérieure