

Fiche Technique :

SCENES D'INTERIEUR

Mat Velours

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description Peinture de finition Mat velours, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.

Propriétés

- Murs et boiseries
- Toutes pièces intérieures
- Monocouche
- Lessivable
- Finition soignée
- Haute résistance
- Facile à appliquer

Destination

- Intérieur
- Murs et boiseries
- Toutes pièces

Préparation

Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de bien préparer le support. Le support doit être sain, propre et sec.

- **Sur supports neufs ou bruts** : égaliser le relief du support. Gratter, poncer et enduire si nécessaire. Appliquer la sous-couche Universelle+ de Tollens.

- **Sur supports déjà peints** : lessiver, rincer le support et laisser sécher correctement. Appliquer la sous-couche Universelle+ de Tollens.

- **Sur métaux peints** : éliminer la rouille et les parties non adhérentes avec une brosse métallique. Appliquer la sous-couche Antirouille de Tollens puis poncer légèrement au papier abrasif grain fin pour créer une adhérence.

- **Sur toile de verre et papier à peindre non plastifiés** : appliquer une première couche de Tollens Scènes d'intérieur diluée à 5% d'eau.

- **Sur ameublement et supports difficiles** (carrelage poreux, mélaminés...) : lessiver, rincer le support et laisser sécher correctement. Poncer si nécessaire. Appliquer la sous-couche Recouvre Tout de Tollens

- **Sur les bois denses ou tanniques** : appliquer la sous-couche Glycéro de Tollens.

- **Autres surfaces ou bois à comportement singulier** : consulter notre service technique.

Mode d'emploi

Peinture monocouche sous réserve d'une préparation adaptée du support. Pour une finition optimale, l'application d'une seconde couche pourra être nécessaire.

- Bien mélanger avant emploi (geste horizontal et vertical).
- Appliquer généreusement par bandes de 50 cm de large sur toute la hauteur du mur, en croisant les passes pour une répartition uniforme.
- Ne pas s'interrompre sur un pan de mur ni revenir sur un travail en cours de séchage, pour éviter les traces de reprise.

Matériel

- Utiliser un rouleau spécial acrylique pour les angles et un rouleau microfibre 10 mm pour une tension optimale.

Nettoyage des outils Eau

Caractéristiques

Conditionnement	0,5L, 1L et 2L
Teintes disponibles	18 teintes Mat Velours + 1 blanc mat velours
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	Environ 12 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 3 heures Sec recouvrable : 10 heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Semi-tendu
Aspect en pot	Liquide crémeux
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Densité	1,37 kg/l
Extrait sec	En poids : 53 % En volume : 38%
Brillant spéculaire	13 sous 60° *Aspect mat velours (lessivable, toutes pièces)
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient des substances biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE. Peuvent produire une réaction allergique.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

www.tollens.com

Mise à jour : Octobre 2017