

# Fiche Technique : BLANC CUISINE & BAINS

## INTERIEUR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Description :** Peinture de finition satin garnissante aux résines acryliques en phase aqueuse

**Propriétés :**

- Résistance renforcée à la condensation, chocs, graisses, lessivages fréquents.
- Film protecteur qui prévient l'apparition des moisissures et évite les traces de coulures d'eau (dus à la condensation).
- Monocouche : garantit une opacité renforcée en une couche.
- Blancheur durable.
- Teintable en machine.

**Destination :** Murs, plafonds, boiseries.  
Spécialement conçue pour les cuisines et salles de bains.

**Préparation :**

**Sur les anciennes peintures :**

- Lessiver, rincer et laisser sécher le support. Appliquer une couche de Sous-couche Universelle de Tollens ou directement une couche diluée à 10% d'eau de Blanc Cuisine & Bains de Tollens.
- Sur peintures satinées, brillantes ou glycéros, appliquer directement une couche de PRO+ Primaire d'accrochage de Tollens, afin d'éviter de poncer et dépolir.

**Carreaux et plaques de plâtre, carreaux de béton cellulaire, enduits et dérivés de plâtre :**

Reboucher et enduire si nécessaire. Brosser, poncer et épousseter le support, puis appliquer une couche de Sous-couche Plaques de Plâtre de Tollens.

**Sur carreaux et plaques de plâtre hydrofuges :**

Appliquer une couche de Sous-couche Glycéro de Tollens.

**Sur toiles et fibres de verre et papiers à peindre non plastifiés :**

Après un séchage complet, faire un essai sur 1m<sup>2</sup> à cheval entre 2 lés pour vérifier que le support ne se décolle pas.

**Plâtre, ciment, béton, bois et dérivés (sauf bois à comportement singulier) :**

Brosser, poncer, épousseter, dégraisser si nécessaire avec un dégraissant bois, laisser sécher puis appliquer une couche de Sous-couche Universelle de Tollens.

**Conseils d'utilisation :**

- Bien mélanger avant application.
- Appliquer en 1 couche, entre 15°C et 25°C, hors courant d'air et à moins de 65% d'humidité ambiante. Une 2<sup>ème</sup> couche peut être nécessaire selon le soin apporté à la préparation sur des fonds de teintes différentes ou pour une finition très soignée (attendre 12h entre 2 couches).
- Attendre 28 jours avant lessivage.

**Matériel d'application :**

- Rouleau « murs et plafonds » à poils moyens (12 mm)
- Pinceau plat ou rond pour les coins et angles
- Pistolet airless (dilution à 5-10% d'eau)

**Nettoyage des outils :** Eau**Caractéristiques :**

Conditionnement	2,5L
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 12 m <sup>2</sup> /L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 12 heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/L (2010). Ce produit contient max 5g/L COV.
Dilution éventuelle	Prêt à l'emploi
Brillant spéculaire	Satin
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**Précautions d'emploi :**

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Mise à jour : Décembre 2020  
Annule et remplace les versions précédentes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.  
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.  
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

**TOLLENS**

CROMOLOGY S.A.S. au capital de 13.097.643,30€

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294  
– www.tollens.com