

Fiche Technique :

SOUS-COUCHE GLYCERO

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description : Impression en phase solvant.

- Propriétés :**
- Fixe les fonds poudreux
 - Régule les fonds poreux
 - Bloque les taches
 - Multi-supports
 - Recommandé sur carreaux de plâtre hydrofugés

- Destination :**
- Multi-supports
 - Intérieur / Bois extérieur

Préparation : Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est conseillé de bien préparer le support.

Sur supports bruts et secs :

Dérivés de plâtre y compris plaques de plâtre cartonées ou carreaux de plâtre hydrofugés : broser, égrener (enlever les rugosités du support à l'aide d'un couteau de peintre) et dépoussiérer. Enduire si nécessaire puis poncer et dépoussiérer.

Bois et dérivés(sauf bois à comportement singulier) : Brosser, poncer et dépoussiérer. Dégraisser si nécessaire avec un dégraissant bois et laisser sécher.

Sur anciennes peintures :

- Sur peintures adhérentes : lessiver, rincer, sécher, poncer et épousseter.
- Sur peintures écaillées : éliminer les parties non adhérentes par grattage ou décapage. Reboucher, enduire si nécessaire, puis poncer et épousseter.

Conseils d'utilisation :

- SOUS-COUCHE glycéros est prête à l'emploi. Recouvrir rapidement lors d'une utilisation à l'extérieur.
- Sur des fonds très absorbants, diluer à 5% à l'eau.
- Pour un meilleur aspect final, déposer, répartir, croiser les couches et recharger son rouleau.

Matériel d'application :

- Brosse- Rouleau (rouleau poils moyens)
- Pistolet (dilution à 5-10% au white spirit)

Nettoyage des outils : White spirit

Caractéristiques :

Conditionnement	2,5L / 10L
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	14 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 6 heures (
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/L (2010). Ce produit contient max 400g/L COV.
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Précautions d'emploi :

- Contient 2-BUTANONE-OXIME. Peut produire une réaction allergique.
- Liquide et vapeurs inflammables.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



Mise à jour : Janvier 2020

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY S.A.S. au capital de 13.097.643,30€
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex – Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 – www.tollens.com