



Produit de protection hydrofuge, incolore, aux résines acryliques et silicones en phase solvant.

Extérieur

Destination	<ul style="list-style-type: none">• Protection hydrofuge pour tous types de peintures ou revêtements à base de chaux ou silicates, briques apparentes.• Neuf et Rénovation.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Empêche la pénétration des eaux de ruissellement en profondeur• Grande perméabilité à la vapeur d'eau.• Insaponifiable.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 – Classe 7b2 / 10c

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide incolore
Masse volumique	0,8 kg/L
Extrait sec	En volume : 8 %
Point éclair	25°C
Aspect du film	Mat.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	7 à 10 m ² /L selon nature et porosité des fonds.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec: 6 heures. Recouvrable: 8 heures.
Teintes	Incolore.
Conditionnement	5L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri de la chaleur.

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 10% de White Spirit
Préparation du produit	Bien mélanger avant emploi.
Matériel d'application	Brosse, rouleau antigoutte.
Nettoyage des outils	White spirit.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports Non revêtus :	Etat et qualité conformes au DTU 59.1. <ul style="list-style-type: none">• Revêtements à base de chaux ou de silicates.• Autres supports, nous consulter.
Incompatibilités connues:	<ul style="list-style-type: none">• RPE, RSE, imperméabilité, ITE.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1
Application du produit	Application d'1 couche d' AKROSIL S
Précautions d'emploi	L'hydrofugation n'est pas une solution optimum en présence de faïençage infiltrant, fissuration, support, ou joints de maçonnerie en mauvais état
Mise en oeuvre	<ul style="list-style-type: none">• Application du bas vers le haut de la façade.• Vérifier la compatibilité à l'aide d'une surface témoin car le produit modifie la brillance et l'aspect visuel du produit. Toujours appliquer sur support parfaitement sec .
Hygiène et sécurité	Consulter notre fiche de données de sécurité. Inflammable

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>