



Revêtement minéral épais à la chaux aérienne CL 90

Extérieur

Finition lisse ferrée

Intérieur

Destination

- Protection et décoration des façades et des parois intérieures.
- Travaux neufs et rénovation à l'extérieur
- Rénovation à l'intérieur en pièces sèches.

Propriétés

- Donne les effets « marbré » ou « veiné pointé ».
- Décoration originale de grande diversité.
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau.
- Bonne résistance aux intempéries et aux UV.
- Non sensible à l'alcalinité des supports.
- Inerte, ininflammable.
- Sans odeur. Prêt à l'emploi.

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 – Classe 1c
Conforme à la norme FDT 30808 revêtements minéraux.
Conforme à la norme P 84403 .

Caractéristiques

Aspect en pot Pâte lisse

Masse volumique 1.5 kg/l

Extrait sec En poids : 57,5 %

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/L (2010).
Ce produit contient max 30g/L.

Point éclair Sans objet.

Aspect du revêtement Lisse, satiné à brillant.

Rendement 0.6 à 0.8 kg/m² en 2 couches
(Selon la norme NF T 30-073)

Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)
Sec: 4 à 12 heures)
Recouvrable: 12 à 24 heures) selon l'effet décor choisi

Teintes Nuancier VIERO.
En extérieur sur zones exposées, nous recommandons de ne pas utiliser les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur 0,7 (Teinter avec des colorants minéraux uniquement).

Conditionnement 5 kg et 25 kg.

Conservation 6 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi.
Préparation du produit	Mélanger avant utilisation.
Matériel d'application	Lisseuse inox.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Extérieurs et Intérieurs:	<ul style="list-style-type: none"> • Supports minéraux bruts à parement de faible granulométrie.
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> • Béton ragréé en plein avec par ex : Adesan CPV22 • Plâtre et mortier de plâtre intérieurs, mortier de plâtre chaux..
Intérieurs : Revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> • Anciennes peintures compatibles, solides après fixateur obligatoire • Autres supports, nous consulter.
Incompatibilités connues à l'extérieur:	<ul style="list-style-type: none"> • Anciennes peintures et revêtements organiques à l'extérieur. • Sur peinture au silicate. • Revêtements imperméabilisés, RPE, ITE. • Sur parement à reliefs. • Subjectiles hydrofugés.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Extérieur	Intérieur régulé
Impression ou fixateur	1 couche de VELAFIX dilué à maximum 50% d'eau ou humidification du support à saturation la veille si besoin	1 couche de VIEROQUARTZ dilué à 40% d'eau
Couche intermédiaire	ADESAN CPV 22 OU RESTAURA FINISH 0,5 (si besoin pour le veiné pointé)	
Finition	2 ou 3 passes d'IKOS	
Protection hydrofuge	Utiliser SAPONIL sur IKOS, 12 à 48h00 maximum après application (obligatoire en extérieur)	1 passe de NATURWAX, SAPONIL ou L105

Précautions d'emploi

Produit sensible à l'humidité, à la condensation, au brouillard. Des risques d'efflorescences, blanchiments, coulures, délavements peuvent affecter les surfaces non complètement carbonatées. Protéger des averses pendant 72 heures au moins les surfaces traitées en Ikos (la durée dépendra de la météo). Protéger les subjectiles environnants, risques de taches par contact avec la chaux.

Conseils d'application Effet « marbré »:

- 1) Sur fond préparé, imprimé, appliquer 1 couche garnissante d'Ikos à la lisseuse inox. Laisser sécher 12 heures. En intérieur, sur anciens fonds peints solides, appliquer au préalable 1 couche de VIEROQUARTZ. Dilué à 40% d'eau.
- 2) Poncer la surface au papier abrasif sans rayer.
- 3) Appliquer Ikos en 2 ou 3 passes par touches successives pour obtenir une surface lisse et l'effet marbré. NB : la dimension de la lisseuse ou des couteaux a une incidence sur l'effet marbré.
- 4) Avant le séchage complet, ferrer à l'aide d'une lisseuse ou de couteaux inox propres.

option en intérieur : pour accentuer la brillance et la profondeur de la teinte, appliquer au couteau une couche de cire NATURWAX, séchage et lustrage (SAPONIL comme protection extérieure).

Effet « veiné pointé »:

- 1) Sur fonds préparés et compatibles, appliquer ADESAN CPV 22 gris ou blanc en sous couche à l'aide d'une lisseuse inox et frotter avec une taloche plastique ou une éponge pour obtenir une fine rugosité. Séchage 24 heures.
- 2) Appliquer Ikos en ratissages en 2 passes en serrant le produit pour qu'apparaisse la sous-couche en transparence et ferrer après début de prise et avant séchage.

Option Ciré avec NATURWAX en intérieur. Attendre 8 jours avant de procéder comme décrit ci-dessus. 2^{ème} option de protection : utiliser SAPONIL 12 et 48 heures après l'application d'IKOS.

Nous déconseillons vivement l'application de Cire sur l' Ikos dès lors que celui-ci est appliqué en Blanc. En effet, il peut apparaître une légère coloration

ATTENTION

Hygiène et sécurité

Consulter notre fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.