



Emulsion à base de résines acryliques

Intérieur

pour finition brillante transparente

Destination	<ul style="list-style-type: none">• Protection hydrofugeante incolore pour revêtements ferrés à la chaux ou organo-minéraux.• En intérieur.• Travaux neuf et rénovation
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Excellent film protecteur• Rehausse la teinte du fond traité• Brillance durable• Insaponifiable
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	Pâte blanchâtre
Masse volumique	1 Kg / L
Extrait sec	En poids : 35 %
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200g/L (2010). Ce produit contient max 200g/L.
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Lisse brillant
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	env. 0,1 L/m ²
Temps de séchage	sec : 4 heures.
Teintes	Incolore
Conditionnement	5 kg.
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et des sources de chaleur.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Mélanger avant d'utiliser.
Matériel d'application	Petite lisseuse inox ou spatule souple
Nettoyage des outils	A l'eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Revêtement de type Stuc neuf à base de chaux ou organo-minéral à parement ferré lisse. <p>Ne pas appliquer sur d'autres types de supports</p>
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières: Le parement à traiter doit être parfaitement sec, ferré lissé, sans trous ni maigreux, ni ressaut, ni grain.

Système d'application

Selon le DTU 59.1 et/ou 59.2, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Revêtement de type STUCCO à la chaux ou organo-minéral ferré lisse
Protection hydrophobe	1 à 2 couches de L105 appliquée à la lisseuse inox ou à la spatule souple

Conseils d'application	Appliquer 1 à 2 couches de L105 à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une spatule souple en une couche régulière et mince et en prenant soin d'éviter les excès en zones de chevauchement.
Hygiène et sécurité	Consulter notre fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>