



Préparation liquide hydrofugeante incolore pour revêtements lisses à la chaux

Extérieur

Intérieur

Destination	<ul style="list-style-type: none">• Protection à base de savon, hydrophobe par imprégnation des revêtements neufs à base de chaux à parement ferré lisse.• Travaux neufs.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Pénétrant non filmogène• Effet hydrofuge durable• Réhausse la teinte du revêtement traité• Conserve la perméabilité à la vapeur d'eau du revêtement• Facilite l'entretien
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 10 i

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide épais
Masse volumique	1 Kg / L
Extrait sec	En poids : 18 %
Point éclair	sans objet
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	environ 0,1 L/m ²
Temps de séchage	sec : 4 heures
Teintes	Incolore
Conditionnement	4 Kg
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et des sources de chaleur.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse : Dilution de 20 à 30 % à l'eau.
Préparation du produit	Mélanger avant emploi.
Matériel d'application	Brosse, queue de morue, pulvérisateur et ferrage à la lisseuse.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 Revêtus : • Revêtement neuf à base de chaux à parement ferré lisse Ne pas appliquer sur d'autres types de supports
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières: Le revêtement à traiter doit être encore humide afin de permettre l'accrochage et la réaction avec le fond.

Systeme d'application

Supports	Revêtement à la chaux ferrée lisse
Protection hydrophobe	1 couche à refus de SAPONIL appliquée à la brosse Faire pénétrer à la lisseuse inox

Précaution d'emploi	<ul style="list-style-type: none">• Ce savon doit être appliqué entre 24h et 48h après l'application du parement à la chaux, pour une réaction optimale avec le fond.• Appliquer toujours de bas en haut.
Hygiène et sécurité	Consulter notre fiche de données de sécurité.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 59 097 644 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>