



## **ARTIS MULTIFONCTION**

### *Enduit multifonctions 3 en 1*

#### **Définition :**

Enduit multifonctions pour intérieur en poudre de couleur blanche à base de charges minérales, de résines synthétiques et d'adjuvants.

#### **Domaine d'utilisation :**

Destiné au rebouchage, dégrossissage et lissage des supports.

S'applique sur supports bruts ou peints, correctement préparés :

- Plâtre correctement imprimé, carreaux de plâtre correctement préparés, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Ciment, béton, béton cellulaire, parpaings, briques, pierres.

#### **Avantage :**

- Polyvalence
- Ponçage facile
- Epaisseur d'application :
  - Rebouchage : sans limite autre que la tenue à l'outil
  - Surfaçage : jusqu'à 5 mm.

#### **Recouvrement :**

Recouvrable par tous types d'enduits, de peintures et revêtements muraux.

#### **Classification :**

Produit issu de fabrication industrielle automatisée, codée, numérotée, contrôlée.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III classe 3
- Codification GSVWACR (EN 16-566) : G<sub>3</sub>S<sub>0</sub>V<sub>0</sub>W<sub>0</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>R<sub>0</sub>

#### **Caractéristiques techniques :**

- Taux de gâchage : 35 % à 40 % d'eau (soit 0,35 l à 0,40 l d'eau pour 1 kg de poudre)
- Epaisseur d'application :
  - Rebouchage : sans limite
  - Surfaçage : jusqu'à 5 mm

- Consommation : 1 kg de poudre comble un volume de 1 L
- Temps d'utilisation : 60 minutes à 20°C
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : après séchage complet, 24 heures en général.
- Couleur : blanc
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,5 MPa

### Préparation des supports :

Verser MULTIFONCTION progressivement dans de l'eau et un récipient propres.

Malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Laisser reposer 5 à 10 minutes.

0,35 à 0,40 litre d'eau pour 1 kg de poudre, suivant la consistance désirée.

### Mise en œuvre :

S'applique au couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse. Lisser avec un couteau à enduire de grande largeur afin d'obtenir des surfaces planes. L'application d'une seconde couche est possible après 60 minutes de séchage environ. Après séchage, vous pouvez ensuite poser, après application d'une couche d'impression, papiers peints, revêtements souples ou appliquer tous types de peintures. Sur anciennes peintures risque d'effets de tuilage et de craquelage en cas de couches multiples. Application directe sur enduit possible.

### Précaution d'emploi :

Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.

Le temps de prise peut varier en fonction de la température ambiante :

Température élevée : accélération de la prise.

Température basse : retardement de la prise

Appliquer entre 8°C et 35°C.

Ne pas appliquer à un taux d'hygrométrie > 70%.

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou surchauffés.

Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer de la condensation.

Ne pas appliquer en extérieur.

Nettoyage des outils et des mains : à l'eau.

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

### Documents normatifs à consulter :

EN 16-566 : Peintures et vernis - Enduits de peintures pour travaux intérieurs et/ou extérieurs - Adaptation des enduits aux normes européennes.

NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

Le produit doit être mise en œuvre conformément aux réglementations en vigueur et à nos recommandations. Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, et des conditions ambiantes.

### **Stockage et conservation :**

Produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

### **Hygiène et sécurité :**

Pas d'étiquetage de danger.

### **Conditionnement :**

Existe en 15 kg avec pochons de 3 x 5 kg.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.