

Primaire Vernis AG Permanent

FICHE TECHNIQUE
Mai 2014
Annule et remplace toute fiche
antérieure



Primaire d'isolation et d'accrochage incolore à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

**Intérieur
Extérieur**

Destination	Tous supports nus ou revêtus : peintures mono-composant (films minces, RSE, Imperméabilités), RPE, pierre, brique, ciment, etc.
Propriétés	Contribue à l'isolation des supports bruts non peints avant l'application du VERNIS AG PERMANENT Mat/Brillant afin d'éviter l'aspect mouillé (foncement du support) : <ul style="list-style-type: none">- Fort pouvoir isolant,- Microporeux : laisse respirer le support,- Séchage rapide, faible odeur. Peut aussi être utilisé : <ul style="list-style-type: none">- sur les teintes vives,- pour isoler les graffiti préalablement à la mise en peinture.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : famille I – Classe 7b2.

Caractéristiques

Aspect du film	Transparent brillant.
Masse volumique	1,05 Kg/L
Extrait sec	22%.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/L COV.
Rendement	80 à 130 gr/m ² , en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec : 3 heures. Recouvrable : 3 heures. Pour une efficacité optimale en dehors des conditions citées, attendre 24 heures avant recouvrement.
Teintes	Incolore. Peut légèrement rehausser la teinte du support.
Conditionnement	5 kg.
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs (T° > 35°C).



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Primaire Vernis AG Permanent

Mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Préparation du produit	Remuer lentement avant utilisation afin d'homogénéiser.
Matériel d'application	Rouleau : rouleau méché façade sur supports structurés, rouleau laqueur pour supports lisses. Pulvérisateur airless (attention aux risques de surcharge et de coulure).
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après usage.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1. Ne pas appliquer le produit à une température < 5 °C.
Préparation des supports	Conformément au DTU 59.1, les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.
Application du produit	L'application se fait en 1 à 2 couches. Enduits chaux : tests préalables nécessaires.
Précautions d'emploi	Afin d'éviter le risque de lustrage, ne pas appliquer sur des surfaces accessibles au toucher et au contact d'objets. Sur supports minéraux, attendre la carbonatation complète.
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site internet.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 6.236.973 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21
RCS Nanterre B 592 028 294